

Descripción del producto HZKJ-K Filamento de poliéster Tela no tejida

Ít.	HZKJ-K Filamento de poliéster Tela no tejida
Materia prima	filamento de poliéster filamento de poliéster no tejido y reciclado
Técnica no tejida	spunbond
Grado	Una nota
Diseño punteado	Punto cuadrado
Colores	Blanco o como solicitud están disponibles
Ancho estándar	3.2m, podría ser cortado en pequeño ancho
Peso	20gsm, 30gsm, o como petición están disponibles (20-260gsm)
Característica	1. alta tenacidad 2. alta velocidad de alargamiento 3. pequeña relación de resistencia en la máquina y la dirección transversal 4. baja tasa de contracción 5. alta estabilidad 6. resistente al ácido ya la alcalina 7. antipolilla y no tóxico 8. ventilación respetuosa con el medio ambiente
Aplicaciones	Es ampliamente utilizado en industrial, agrícola, construcción, cuidado médico y otros campos.

Tipo	Peso (g / m)	Espesor (mm)	Fuerza de tracción (N / 5cm)		Alargamiento(%)		Contracción(%)	permeabilidad al aire (L / m2, seg)	tipo de gofrado
			Maryland	discos compactos	Maryland	discos compactos			
HZKJ-D20	20	0,12	≥35	≥38	≥14	≥15	≥5000	≥5000	punto
HZKJ-D25	25	0,14	≥50	≥52	≥15	≥16	≥4500	≥4500	punto
HZKJ-D30	30	0,18	≥76	≥80	≥15	≥16	≥2500	≥2500	punto
HZKJ-D40	40	0,2	≥85	≥90	≥16	≥16	≥2000	≥2000	punto
HZKJ-D50	50	0,22	≥120	≥125	≥18	≥16	≥1800	≥1800	punto
HZKJ-D60	60	0,26	≥130	≥132	≥20	≥19	≥1500	≥1500	punto
HZKJ-D70	70	0,27	≥150	≥155	≥20	≥22	≥1200	≥1200	punto
HZKJ-D80	80	0,32	≥160	≥165	≥20	≥22	≥1000	≥1000	punto
HZKJ-D90	90	0,33	≥200	≥205	≥20	≥22	≥800	≥800	punto
HZKJ-D100	100	0,35	≥250	≥260	≥22	≥22	≥600	≥600	punto
HZKJ-D120	120	0,39	≥ 280	≥290	≥22	≥23	≥400	≥400	punto
HZKJ-D150	150	0,4	≥320	≥330	≥22	≥23	≥300	≥300	punto
HZKJ-D180	180	0,45	≥360	≥370	≥23	≥23	≥220	≥220	punto
HZKJ-D200	200	0,52	≥520	≥530	≥23	≥25	≥180	≥180	punto
HZKJ-D220	220	0,53	≥550	≥560	≥23	≥25	≥180	≥180	punto
HZKJ-D240	240	0,63	≥600	≥580	≥23	≥25	≥180	≥180	punto
HZKJ-D250	250	0,64	≥620	≥610	≥22	≥23	≥180	≥180	punto
HZKJ-D260	260	0,7	≥620	≥610	≥22	≥23	≥180	≥180	punto

Demostración del producto de HZKJ-K Filamento de poliéster Tela no tejida




www.nonwovenproductsulipper.com

www.guidenonwoven.com




www.nonwovenproductsulipper.com

www.guidenonwoven.com





Envase y envasado del producto HZKJ-K Filamento de poliéster Tejido no tejido



Preguntas frecuentes de HZKJ-K Polyester Filament Tela no tejida

Pregunta	Responder
P1: ¿Lo tiene en stock?	A1: Sí, tenemos.
P2: ¿Cuál es su MOQ?	A2: En stock: 1 rollo, personalizado: 1ton
P3: ¿Cómo puedo obtener la muestra?	A3: Si usted necesita la muestra a la prueba, podemos hacerla según su petición. Pero tenemos que cobrar honorarios de muestra. Si es nuestro producto regular en la acción, usted apenas paga el coste de carga y la muestra es libre.
P4: ¿Cuál es el detalle de su paquete?	A4: embalado individualmente para cada PC, o los requisitos del cliente

P5: ¿Qué debo hacer si no encuentro lo que busco en su sitio web?	A5: Sienta por favor libre de entrarnos en contacto con por el email y de enviar la información detallada para el producto que usted busca. Comprobaremos si está disponible.
P6: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega para la producción en masa?	A6: Honestamente, depende de la cantidad de la orden y de la estación usted pone orden. En términos generales, el plazo de entrega es de aproximadamente 2-4 semanas. Por lo tanto, le sugerimos que inicie la investigación lo antes posible.
P7: ¿Está bien hacer marca propia del cliente?	A7: Claro. Damos una calurosa bienvenida a los clientes OEM. Podemos discutir el paquete, diseño, etc.
P8: ¿Cuándo puedo obtener el precio?	A8: Generalmente cotizamos dentro de 24 horas después de que obtengamos su detalle de la investigación. Si usted es muy urgente para obtener el precio, por favor llámenos o díganos en su correo electrónico para que podamos cotizar su precio lo antes posible.