제품 설명 3 플라이 페이스 마스크 멜 트블로운 원료

안건	멜 트블로운 필터			
구성	PP			
평균 천 무게	25 GSM		40 GSM	
색깔	흰색, 검은 색			
함수	부드럽고 난연성, 방수, 통기성, 정전기, 무공해, 무독성, 환경 친화적이며 높은 여과 성능과 부드러운 느낌을 가지고 있으며 먼지, 입자, 박테리아 및 바이러스를 차단하고 걸러 낼 수 있습니다. 표준 : EN14683 유형 I / 유형 II / 유형 IIR, ASTM F2100 수준 1 / 수준 2 / 수준 3, FFP1 / FFP2, KN95, KN99, KF94, N95, N100			
폭	17.5 / 26cm		25 / 26cm	
필터 계수	BFE99 %		BFE 99.5 % ~ 100 %	
기류	32L / min 미만 기류 PFE 염 (NaCl) 일부 98 % +	85L / min 미만 공기 흐름 PFE 염 (NaCl) 일부 95 % +	85L / min 미만 공기 흐름 PFE 염 (NaCl) partical 99 % +	95L / min 미만 공기 흐름 : PFE 염 (NaCl) 및 유성 (DEHS) 입자 95 % +
길이	1000 / 2500m		1300m	
각 롤의 직경	43 / 73cm		55 센치 메터	
꾸러미	3/2의 목록 / 판지		2 개의 목록 / 판지	
무게	약 15-16 kg / 14-15 kg / 32-35 kg		약 26-28 kg / 27-29 kg	
판지 크기	49.5x49.5x54.5 / 73 * 73 * 52.5cm		49.5x49.5x54.5cm	

U.S.A.:ASTM F2100-19 STANDARD SPECIFICATION FOR PERFORMANCE OF MATERIALS USED IN MEDICAL FACE MASKS
美国：ASTM F2100-19医疗口罩中使用的材料性能标准规范

EUROPE:EN 14683:2019 MEDICAL FACE MASKS-REQUIREMENTS AND TEST METHODS
欧洲：EN 14683：2019医疗口罩的要求和测试方法

		ASTM F2100-19			EN 14683:2019 Barrler Levels		
		level 1	level 2	level 3	Type Ⅰ	Type Ⅱ	Type ⅡR
Barrier Testing	BFE% ASTM F2101, EN 14683	≥95	≥98		≥95	≥98	
	PFE% ASTM F2299	≥95	≥98		Not required		
	Synthetic Blood ASTM F1862, ISO22609	Pass at 80 mmHg	Pass at 120 mmHg	Pass at 160 mmHg	Not required		Pass at ≥ 16.0 kPa(120 mmHg)
Physical Testing	Differential Pressure EN 14683	<5.0mmH$_2$O/cm^2	< 6.0 mmH$_2$O/cm^2		<40 Pa/cm^2		<60 Pa/cm^2
Safety Testing	Flammability 16 CFR Part 1610	Class 1(≥3.5 seconds)			See European Medical Directive (2007/47/EC, MDD 93/42/EEC)		
	Microbial Cleanliness ISO 11737-1	Not required			≤30 cfu/g		
	Biocompatibility ISO 10993	510 K Guidance recommends testing to IS0 10993			Complete an evaluation according to ISO 10993		

모델	유형	무게 **g / m³**	최대 저항 **(**아빠**)**	최대 침투 **(%)**	속성	유량 **(L /** 분**)**	매질	깃

P 시리즈	FFP1	40	<40	> 80	오일 및 비 오일 입자	95L	DOP	FFP1 마스크
	FFP2 / KF94	50	<160	> 94		95L	DOP	FFP2 / KF94 마스크
	FFP3	80	<190	> 97		95L	DOP	FFP3 마스크
KN 시리즈	KN90	40	<80	> 90	비 오일 입자	85L	NaCl	KN90
	KN95 / N95	50	<100	> 95			NaCl	KN95 、N95
	KN100	80	<175	> 99.97			NaCl	KN99 、N100

제품 쇼 3 플라이 페이스 마스크 멜 트블로운 원료

페이스_마스크_원단_도매



Meltblown 필터 판매 중

3Ply Face Mask Meltblown 원료의 제품 포장 및 배송

整理 安全
整顿 节约
Production Line
Product Packaging
Loading

우리 회사

불산시에 위치한 불산 GUIDE 섬유 CO., LTD. 우리는 참여하고 있습니다 부직포 및 부직포 관련 제품을 2005 년부터 제조 및 판매하고 있습니다. 우리는 직업적인 엘리트 판매 팀, 폭을 가진 몇몇 진보 된 비 길쌈 한 생산 라인이 있습니다 1.6M, 1.9M, 2.1M, 2.4M, 2.5M, 3.2M, 3.7M, 4.8M 등 우리 제품은 모두 국내에서 잘 팔리고 있습니다. 농업 및 원예, 의료 및 위생 분야에서 널리 사용되는 해외 시장, 개인 관리 및 미용, 산업 응용, 포장 및 포장, 기초 및 건물, 호텔 및 레스토랑, 노동 보호 및 가구, 장식, 등등. 최신 판매 제품은 PP입니다 (폴리 프로필렌) 부직포, 애완 동물 (폴리 에스터) 부직포, sms 부직포, 탄성

부직포, 꽃 포장재, 일회용 속옷, 일회용 침대 시트, 잡초
통제 직물, 처분 할 수있는 테이블 피복, 과일 보호 부대.

有限公司
LE C , L
Our Vision

우리는 엄격한 품질 관리 시스템을 가지고 있으며 전문적인 부직포 테스트를 갖추고 있습니다. 우리의
제품은 다양한 표준을 충족하고 SGS와 같은 다양한 인증서 및 보고서를 소유합니다.
MSDS, BUREAU VERITAS, CE, Nemko, TUV Rheinland, ATC, CTI 등.
고급에 따라 고객의 요구 사항 및 사양에 따라 생산
기술과 우수한 관리. 많은 고객의 신뢰를 바탕으로
부직포 제품에 대한 사촌 및 대행 서비스. "품질 우선,
평판은 미래를 만듭니다 ", 우리는 마케팅을 개선하기 위해 부지런하고 탁월한 작업을 계속합니다.
경쟁 능력, 그리고 마침내 회사 목표를 달성합니다.

Meltblown Filter 인증서

检 测 报 告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website)：www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code)：7815080747
报告编号(Report No)：ZFLJ2642756	Page 1 of 3

Applicant Information (客户信息)

Applicant Name(委托单位) : FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD(佛山凯缎纺织品有限公司)
Applicant Address(委托单位地址) :Yonghao Industrial Park, Yongqing RD., Yanbu, Dali Town, Nanhai Dist., Foshan, G.D.528247, CHINA(佛山市南海区大沥镇盐步永青路永好产业园)

Sample Information (样品信息)

Sample Description(样品描述) : meltblown non woven fabric 25gsm(熔喷无纺布 25 克)
Style No.(款号) : SSKX-25
Specification(规格) : 260mm
Sample Quantity(样品数量) : 1roll (1 卷)
Colour(颜色) : white(白色)
Model(型号) : SSKX

- Sample Receiving date (收到样品的日期) : 2020-08-15
- Report date (报告日期) : 2020-08-21
- The original sample is sticked on the last paper. (送检样品原样粘贴在本报告的末页)

Test Performed (检验标准)

Judgement according to(评定依据):
ASTM F2100-2019e1 Standard Specification for Performance of Materials Used in Medical Face Masks Level 2
医用口罩用材料性能的技术规范 2 级
- Selected test(s) as requested by applicants. (本实验室根据客户要求完成以下检测内容)

Pronounce (声明)

The results shown in this report refer only to sample(s) tested unless otherwise stated.All the items are performed in the standard conditions, except the noted cases.(除非特别说明，测试结果只对来样负责。所有测试项目均在标准规定的环境下进行，有注明除外。)
Except for the requirement of the client, the test results and the conformity judgement of this report do not take the uncertainty of the test results into account.(除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。)

Signed for and on behalf of
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)
Approved by
(批准)

张志荣 (Except for microbiological project 微生物项目除外)

罗桂娟 (Microbiological project 微生物项目)

检 测 报 告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website)：www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code)：7815080747
报告编号(Report No)：ZFLJ2642756	Page 2 of 3

--- Test Result (测试结果) ---

	Test Result(测试结果)	Requirements(评定条件)	Judgement(判定)

1. Sub-Micron Particulate Filtration Efficiency (PFE) at 0.1 micron (0.1 微米的颗粒过滤效率)

ASTM F2299/F2299M-03(R 2017)

Aerosol: PSL, Test area: 100cm^2, Airflow: 32L/min, Sampling time: 1min, Thickness: 2.3μm, Basis Weight: 25.0g/m^2（气溶胶类型：PSL，测试面积：100cm^2，测试流量：32L/min，采样时间：1min，厚度：2.3μm，单位面积质量: 25.0g/m^2）

Unit(单位): <%>

sample 1#(样品 1)	98.8	≥ 98	Pass(合格)
sample 2#(样品 2)	99.0		
sample 3#(样品 3)	98.6		
sample 4#(样品 4)	98.1		
sample 5#(样品 5)	98.1		
Minimum(最小值)	98.1		

2. Bacterial Filtration Efficiency(细菌过滤效率) *ASTM F 2101-19*

Flow rate: 28.3L/min, Test area: 77cm2, Test bacteria culture: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Particle Diameter: 3.0μm, Inside of the test mask was facing towards the challenge aerosol, The average plate count results of the positive controls: 2.6×103CFU, The average plate count results of the negative controls: <1CFU(气体流速：28.3L/min，测试面积：77cm2,试验菌种：金黄色葡萄球菌 ATCC 6538，平均颗粒直径：3.0μm，口罩内侧面朝向气溶胶室，阳性质控值：2.6×103CFU，阴性质控值：<1CFU)

Unit(单位): <%>

sample 1#(样品 1)	99.9	≥ 98	Pass(合格)
sample 2#(样品 2)	99.9		
sample 3#(样品 3)	99.9		
sample 4#(样品 4)	99.9		
sample 5#(样品 5)	99.9		

检 测 报 告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website)：www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code)：7815080747
报告编号(Report No)：ZFLJ2642756	Page 3 of 3

Original (送检样品原样)

======= End of Report (检测报告结束) ======

3Ply 페이스 마스크 Meltblown 원료 FAQ

질문	대답
Q1 ： 재고가 있습니까?	A1 ： 예, 있습니다.
Q2 ： 당신의 MOQ는 무엇입니까?	A2 ： 주문을 받아서 만드는 ： 1ton
Q3 ： 어떻게 샘플을 얻을 수 있습니까?	A3 ： 테스트 할 샘플이 필요한 경우 요청에 따라 만들 수 있습니다. 그러나 샘플 수수료를 청구해야합니다. 재고가있는 일반 제품 인 경우 운임 비용을 지불하고 샘플은 무료입니다.
Q4 ： 당신의 포장 세부 사항은 무엇입니까?	A4 ： 각 PC 또는 고객의 요구 사항을 위해 개별적으로 포장
Q5 ： 귀하의 웹 사이트에서 원하는 것을 찾을 수 없으면 어떻게해야합니까?	A5 ： 원하시는 제품에 대한 자세한 정보를 이메일로 보내 주시면 구입 가능 여부를 확인하겠습니다.
Q6 ： 대량 생산을위한 리드 타임은 어떨까요?	A6 ： 솔직히 주문 수량과 주문하는 계절에 따라 다릅니다.일반적으로 리드 타임은 약 2-4 주입니다.따라서 가능한 한 빨리 문의를 시작하는 것이 좋습니다.
Q7 ： 고객의 브랜드 이름을 만들어도 괜찮습니까?	A7 ： 물론입니다.우리는 OEM 고객을 따뜻하게 환영합니다.패키지, 디자인 등에 대해 논의 할 수 있습니다.
Q8 ： 언제 가격을 얻을 수 있습니까?	A8 ： 일반적으로 우리는 문의 세부 사항을 얻은 후 24 시간 이내에 인용.가격이 매우 급한 경우에는 저희에게 전화하거나 이메일로 알려 주시면 가능한 한 빨리 가격을 알려 드리겠습니다.