Descrição do produto de HZKJ-K Poliéster Filamento Tecido não tecido

Item	HZKJ-K Poliéster Filamento Tecido não tecido
Matéria-prima	Filamento de poliéster não tecido e filamento de poliéster reciclado
Técnica não tecida	spunbond
Grau	Uma série
Design pontilhado	Ponto quadrado
Cores	Branco ou como pedido estão disponíveis
Largura Padrão	3,2 m, poderia ser cortado em pequena largura
Peso	20gsm, 30gsm, ou como pedido estão disponíveis (20-260gsm)
Característica	1. alta tenacidade 2. alta taxa de alongamento 3. pequena relação de força na máquina e na direção transversal 4. baixa taxa de encolhimento 5. alta estabilidade 6. resistente a ácidos e álcalis 7. prova de traça e não tóxico 8. ventilação ecológica
Aplicações	É amplamente utilizado em campos industriais, agrícolas, de construção, de saúde e outros.

Tipo	Peso (g / m)	Espessura (mm)	Força de tração (N / 5cm)		Alongamento(%)		Encolhimento(%)	permeabilidade ao ar (L / m2, seg)	tipo de gravação em relevo
			MD	CD	MD	CD			
HZKJ-D20	20	0,12	≥35	≥38	≥14	≥15	≥5000	≥5000	ponto
HZKJ-D25	25	0,14	≥50	≥52	≥15	≥16	≥4500	≥4500	ponto
HZKJ-D30	30	0,18	≥76	≥80	≥15	≥16	≥2500	≥2500	ponto
HZKJ-D40	40	0,2	≥85	≥90	≥16	≥16	≥2000	≥2000	ponto
HZKJ-D50	50	0,22	≥120	≥125	≥18	≥16	≥1800	≥1800	ponto
HZKJ-D60	60	0,26	≥130	≥132	≥20	≥19	≥1500	≥1500	ponto
HZKJ-D70	70	0,27	≥150	≥155	≥20	≥22	≥1200	≥1200	ponto
HZKJ-D80	80	0,32	≥160	≥165	≥20	≥22	≥1000	≥1000	ponto
HZKJ-D90	90	0,33	≥ 200	≥205	≥20	≥22	≥800	≥800	ponto
HZKJ-D100	100	0,35	≥250	≥260	≥22	≥22	≥600	≥600	ponto
HZKJ-D120	120	0,39	≥280	≥290	≥22	≥23	≥400	≥400	ponto
HZKJ-D150	150	0,4	≥320	≥330	≥22	≥23	≥300	≥300	ponto
HZKJ-D180	180	0,45	≥360	≥370	≥23	≥23	≥220	≥220	ponto
HZKJ-D200	200	0,52	≥520	≥530	≥23	≥25	≥180	≥180	ponto
HZKJ-D220	220	0,53	≥550	≥560	≥23	≥25	≥180	≥180	ponto
HZKJ-D240	240	0,63	≥600	≥580	≥23	≥25	≥180	≥180	ponto
HZKJ-D250	250	0,64	≥620	≥610	≥22	≥23	≥180	≥180	ponto
HZKJ-D260	260	0,7	≥620	≥610	≥22	≥23	≥180	≥180	ponto

Show de produto de HZKJ-K Poliéster Filamento Tecido não tecido


www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

www.nonwovenproductsslipper.com
www.guidenonwoven.com

www.nonwovenproductsslipper.com
www.guidenonwoven.com

Embalagem e transporte de produtos de tecido de tecido não tecido de poliéster HZKJ-K



FAQ de HZKJ-K Poliéster Filamento Tecido não tecido

Questão	**Responda**
Q1: Você tem isso em estoque?	A1: Sim, nós temos.
Q2: qual é o seu MOQ?	A2: Em estoque: 1roll; personalizado: 1ton
Q3: como posso obter a amostra?	A3: Se você precisar de amostra para testar, podemos fazê-lo conforme seu pedido. Mas precisamos cobrar taxas de amostra. Se é nosso produto normal em estoque, você paga o custo de frete e a amostra é gratuita.
Q4: Qual é o detalhe do seu pacote?	A4: embalado individualmente para cada peça, ou requisitos do cliente

Q5: O que devo fazer se não conseguir encontrar o que procuro no seu site?	A5: Sinta-se à vontade para nos contatar por e-mail e enviar informações detalhadas para o produto que você procura. Vamos verificar se está disponível.
P6: Que tal o tempo de entrega para a produção em massa?	A6: Honestamente, depende da quantidade de pedidos e da época em que você efetuar o pedido. De um modo geral, o prazo de entrega é de cerca de 2-4 semanas. Então sugerimos que você inicie o inquérito o mais cedo possível.
Q7: Está certo fazer a marca própria do cliente?	A7: Claro. Nós recebemos calorosamente os clientes OEM. Podemos discutir o pacote, o design, etc.
Q8: Quando posso obter o preço?	A8: Normalmente citamos dentro de 24 horas depois de obtermos os detalhes da sua pergunta. Se você é muito urgente para obter o preço, ligue-nos ou contate-nos no seu e-mail, para que citemos o seu preço o mais rápido possível.