

Descrição do produto de SMS não tecido para capa de sapato

O nosso é SSMMS, que é de melhor qualidade do que o SMS normal. SSMMS seria melhor uniformidade, melhor resistência à tração, melhor capacidade de isolamento do que SMS. mas, na verdade, para você e para a maioria dos usuários, não é possível distinguir SMS e SSMMS pelos seus olhos. porque eles têm a mesma aparência.

Normalmente, nossos SSMMS de 45 g / m² são mais usados para fazer jalecos e cortinas cirúrgicas.

Nosso 45gsm pode passar o padrão AAMI nível 3 dos EUA e o padrão europeu EN 13795-1: 2019 Roupas cirúrgicas e cortinas - Requisitos e métodos de teste - Parte 1: cortinas cirúrgicas e aventais os relatórios da AAMI e EN 13795 estariam disponíveis.

agora estamos oferecendo este tecido SSMMS para a Turquia, EUA, Itália, Peru, Azerbaijão, Colômbia, Rússia, Reino Unido.

Produtos : SMS não tecido para capa de sapato

Nº do modelo: GT-hy sms 45b

Composição: pp

Técnica: spunbond + spunbond + meltblown + meltblown + spunbond

Peso médio do tecido: 45 GSM

Tamanho : 160 cm

Comprimento : 1000 m

Diâmetro de cada rolo: 55 cm

Peso: aproximadamente 73 kg

Volume: aproximadamente 0,48 m³

Cores: Azul

Padrão: Padrão dos EUA AAMI nível 3 e padrão europeu EN 13795-1: 2019 Roupas e cortinas cirúrgicas - Requisitos e métodos de teste - Parte 1: Cortinas e aventais cirúrgicos

MOQ: 1000 KG (personalizado)

Pacote : Embalado em rolos, com núcleo de 2 "ou 3" ID no interior, sacos de poliéster no exterior

Amostra: Amostra grátis com frete a cobrar

Característica: antibacteriano, anti-pull, antiestático, resistente a rasgos, respirável, ecológico, à prova d'água

Formulários : batas cirúrgicas, aventais de teatro, cortinas cirúrgicas

our SSMMS products can reach the following standards of the surgical gown
我们的SSMMS产品能达到的以下手术衣标准

	Standard Test Items 标准测试项目	AAMI PB70 美标	EU 13795 欧标	YY/T 0506 国标
Protection Performance 防护性能	Hydrostatic Pressure Test 静水压测试	√	√	√
	Liquid Permeability 液体渗透性	√	√	√
	Blood Permeability 血液渗透性	√#	O	O
	Microbial Permeability 微生物渗透性	√#	√	√
Material Strength 材料强度	Tensile Strength 拉力强度	O	√	√
	Blasting Strength 爆破强度	O	√	√
The Comfort Level 舒适度	Breathability 透气性	O	O	O
	Moisture Permeability 透湿性	O		O
Microbial Transmission Performance 微生物传递性能	Deflocculation 脱絮	O	√	√
	Particle Cleanliness 颗粒洁净度	O	√	√
	Microbial Cleanliness 微生物洁净度	O	√	√

√: Test items included in the standard;

√: 标准中包含该测试项目;

#: Only applicable to Level 4 protection products;

#: 仅适用于四级防护产品;

O: Test items are not included in the standard

O: 标准中不包含改测试项目



Exposição de produtos de SMS não tecido para capa de sapato

[Fábrica de não tecidos SSMMS médicos](#)







Aplicações de SMS não tecido para capa de sapato

[Fornecedor de material de tecido SMMS](#)



Disposable Underwear



Nonwoven Shoes Cover



Protective Clothing



Nonwoven Pillow bag



Nonwoven Bed Sheet



Face Mask



Medical Wrapping



Disposable Bouffant Cap



Nonwoven Sleeve

Embalagem do produto e envio de não tecido SMS para capa de sapato



Certificado de Tecido Não Tecido SSMMS



佛山中纺联检验技术服务有限公司
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

检测报告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website): www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code): 0561010345	
报告编号(Report No): ZFLJ2626978	Page 1 of 4	

Applicant Information (客户信息)

Applicant Name(委托单位) : FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD(佛山凯缙纺织品有限公司)
Applicant Address(委托单位地址) : No.8, Hezhong RD, Yanbu, Dali Town, Nanhai Dist., Foshan, G.D.528247
CHINA (佛山市南海区大沥镇盐步河中路8号)

Sample Information (样品信息)

Sample Description(样品描述) : SMS non-woven fabric 45g (SMS 无纺布 45 克)
Style No.(款号) : KHSSMMS-45G
Sample Quantity(样品数量) : 8 m (8 米)
Color and Description(颜色及描述) : Medical blue: 45g (医用蓝色: 45 克)
Size specification(号型规格) : KHSSMMS-45G

- Sample Receiving date (收到样品的日期) : 2020-06-02
- Report date (报告日期) : 2020-06-05
- The original sample is stuck on the last paper. (送检样品原样粘贴在本报告的末页)

Test Performed (检验标准)

Judgement according to(评定依据):
GB 19082-2009 Technical requirements for single-use protective clothing for medical use
医用一次性防护服技术要求
GB/T 38462-2020 Textiles-Nonwoven fabrics for isolation gowns Level II
纺织品 隔离衣用非织造布 II 级
- Selected test(s) as requested by applicants. (本实验室根据客户要求完成以下检测内容)

Pronounce (声明)

The results shown in this report refer only to sample(s) tested unless otherwise stated. All the items are performed in the standard conditions, except the noted cases. (除非特别说明, 测试结果只对来样负责。所有测试项目均在标准规定的环境下进行, 有注明除外。)
Except for the requirement of the client, the test results and the conformity judgement of this report do not take the uncertainty of the test results into account. (除非客户要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。)

Signed for and on behalf of
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

Approved by
(批准)

张志强



广东省佛山市南海区西樵镇南方技术创新中心一、三、四楼1, 3&4/F., Nanfang Technology Innovation Center, Xiqiao, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China
Tel: (86 757)86850633/86806656 Fax: 86850633 Http://www.fcl.org.cn

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



佛山中纺联检验技术服务有限公司
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

检测报告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website): www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code): 0561010345	
报告编号(Report No): ZFLJ2626978	Page 2 of 4	

--- Test Result (测试结果) ---

Test Result(测试结果)	Requirements(评定条件)	Judgement(判定)
✓ GB 19082-2009		

1. Tensile Strength(断裂强力) GB/T 3923.1-1997 Strip test(条样法)

5cm strip test, CRE tensile test machine, testing speed 100mm/min, gauge length 100mm.(5 厘米条样法, CRE 拉伸测试仪, 测试速度 100mm/min, 初始隔距 100mm)

Unit(单位): <N>

Lengthwise(纵向)	104	≥ 45	Pass(合格)
Crosswise(横向)	51		

2. Breaking Elongation(断裂伸长率) GB/T 3923.1-1997 Strip test(条样法)

5cm strip test, CRE tensile test machine, testing speed 100mm/min, gauge length 100mm.(5 厘米条样法, CRE 拉伸测试仪, 测试速度 100mm/min, 初始隔距 100mm)

Unit(单位): <%>

Lengthwise(纵向)	94	≥ 15	Pass(合格)
Crosswise(横向)	78		

3. Filtration Efficiency(过滤效率) GB 19082-2009 Section 5.7(条款 5.7)

Air flow: 15L/min, Aerosol: NaCl(气体流量: 15L/min, 气溶胶颗粒: NaCl)

Unit(单位): <%>

Minimum value(最小值)	72.6	≥ 70	Pass(合格)
--------------------	------	------	----------

4. Hydrostatic Pressure(抗渗水性) GB/T 4744-1997

Distilled water temperature is 20°C. The rate of increase of water pressure is 6.0kPa/min.

Testing surface: face(测试水温度 20°C, 水压上升速率 6.0kPa/min, 测试面: 正面)

Unit(单位): <kPa>

Mean value(平均值)	6.93	≥ 1.67	Pass(合格)
-----------------	------	--------	----------

5. Resistance to Penetration by Synthetic Blood(抗合成血液穿透性) GB 19082-2009 Appendix A(附录 A)

Synthetic blood surface tension: 0.040N/m(合成血液表面张力: 0.040N/m)

Unit(单位): <grade(级)>

The sample cannot be pressurized due to air leakage, so it is not suitable for testing

(样品漏气无法加压, 不适合测试)

广东省佛山市南海区西樵镇南方技术创新中心一、三、四楼 1, 3&4/F., Nanfang Technology Innovation Center, Xiqiao, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China
Tel: (86 757)86850633/86806656 Fax: 86850633 Http://www.fcl.org.cn

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。





佛山中纺联检验技术服务有限公司
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

检测 报告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website): www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code): 0561010345	
报告编号(Report No): ZFLJ2626978	Page 3 of 4	
Test Result(测试结果)	Requirements(评定条件)	Judgement(判定)

6. Water Vapor Permeability(透湿量) GB/T 12704-1991 Method A(方法 A)

Desiccant method at 38℃, Relative humidity at 90%, wind speed at 0.3m/s, Testing surface: back.(吸湿法, 测试仓温度: 38℃, 湿度: 90%, 风速: 0.3m/s, 测试面: 反面)

Unit(单位): $<g/(m^2 \cdot d)>$

Result(测试结果) 7.09×10^3 ≥ 2500 Pass(合格)

✓ GB/T 38462-2020

1. Hydrostatic Pressure(静水压) GB/T 24218.16-2017

Distilled water temperature is 21℃. The rate of increase of water pressure is 1.0kPa/min.

Testing surface: face (测试水温度 21℃, 水压上升速率 1.0kPa/min, 测试面: 正面)

Unit(单位): $<kPa>$

Minimum value (最小值) 6.5 ≥ 1.8 Pass(合格)

Remark (备注): The hydrostatic pressure item is unauthorized for CNAS.
(CNAS 未授权静水压项目。)





佛山中纺联检验技术服务有限公司
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

检测报告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website): www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code): 0561010345	
报告编号(Report No): ZFLJ2626978	Page 4 of 4	

Original (送检样品原样)



===== End of Report (检测报告结束) =====



广东省佛山市南海区西樵镇南方技术创新中心一、三、四楼1, 3&4F., Nanfang Technology Innovation Center, Xiqiao, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China
Tel: (86 757)86850633/86806656 Fax: 86850633 Http://www.fcl.org.cn

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



Nossa empresa

FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD., que está localizado na cidade de Foshan. Estamos engajados na fabricação e venda de tecidos não tecidos e produtos relacionados não tecidos, desde 2005. Até agora,

temos uma equipe profissional de vendas de elite, várias linhas de produção avançadas de não tecidos com largura de 1,6 M, 1,9 M, 2,1 M, 2,4 M, 2.5M, 3.2M, 3.7M, 4.8M, etc. Nossos produtos são bem vendidos nos mercados interno e externo, amplamente utilizados nas áreas de agricultura e jardinagem, medicina e higiene, cuidados pessoais e beleza, aplicação industrial, embalagens e embalagem, fundação e construção, hotel e restaurante, proteção do trabalho e casa, decoração, etc. Os produtos de venda a quente são tecido não tecido pp (polipropileno), tecido não tecido pet (poliéster), Tecido não tecido sms, tecido não tecido elástico, material de embrulho de flores, roupa interior descartável, lençol descartável, tecido anti-ervas daninhas, toalha de mesa descartável, saco de proteção para frutas.



FAQ de SMS não tecido para capa de sapato

Questão	Resposta
Q1: você tem em estoque?	A1: Sim, temos.
Q2: Qual é o seu MOQ?	A2: Personalizado: 1ton
Q3: Como posso obter a amostra?	A3: se você precisar de amostra para testar, podemos fazê-lo de acordo com seu pedido. Mas precisamos cobrar taxas de amostra. Se for nosso produto regular em estoque, você só paga o custo do frete e a amostra é grátis.
Q4: Qual é o seu detalhe do pacote?	A4: embalado individualmente para cada peça ou requisitos do cliente
P5: O que devo fazer se não conseguir encontrar o que procuro no seu site?	R5: Fique à vontade para nos contatar por e-mail e enviar informações detalhadas do produto que procura. Verificaremos se está disponível.
Q6: o que acontece com o tempo de espera para a produção em massa?	A6: Honestamente, depende da quantidade do pedido e da temporada em que você faz o pedido. De modo geral, o tempo de espera é de cerca de 2 a 4 semanas. Portanto, sugerimos que você inicie o inquérito o mais cedo possível.
Q7: Tudo bem fazer a própria marca do cliente?	A7: Claro. Saudamos calorosamente os clientes OEM. Podemos discutir o pacote, design, etc.
Q8: Quando posso obter o preço?	A8: Normalmente, citamos dentro de 24 horas após recebermos os detalhes do inquérito. Se tiver muita urgência em obter o preço, contacte-nos ou diga-nos no seu e-mail para que lhe orçemos o mais rapidamente possível.

